

# すべり抵抗

## すべり抵抗値とは？

英国の道路研究所で開発された試験器（ポータブルスキッドレジスタンステスター）にて測定した値がBPN値（すべり抵抗値）です。

### ■測定方法 (JPEA-TM-6)

測定する舗装材を十分に散水した後に、振り子の先に取り付けられたゴム製のスライダーを反復運動させて、測定面と接触し滑り抜ける時に生じる抵抗を目盛りで読み取ります。



### ■BPN値 (JPEA)

歩行者系道路40以上 その他の道路60以上

製品名	BPN値
普通品	75
透水性	82
研削加工	71
ショットブラスト加工	88
ハートランドベイブ(スリット平行)	77
// (スリット直交)	103

※すべり抵抗値(BPN値)は最新のデータより求めた平均的な値です。